

# ЗАЩИТА ОТ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ

## OSCCAR KS 403



### Технические характеристики:

“Защита от каменной мелочи плюс” представляет собой защиту от каменной мелочи с текстурированным амортизирующим защитным покрытием на основе резины и смол в растворителе. Быстро создает высокопластичное и износостойкое защитное покрытие.

“Защита от каменной мелочи плюс” не морщится и не подвержена трещинам даже при низких температурах. Данный продукт рекомендуется для защиты крыл, дверей кузова, багажников, днища, бамперов и дверей салона. Можно нанести с основным покрытием на основе растворителя, а также на водной основе. Горячая сушка закрепляет конечный результат.

Допустимый диапазон температур: от -25°C до +80°C.

### Применение:

Чистая и сухая поверхность, без следов ржавчины, пыли или других загрязнений. Участки, которые не будут подвергаться нанесению защитного покрытия, следует заклеить малярной лентой. Схватывание со старыми поверхностями можно улучшить посредством предварительного огрубления поверхности.

Обработать поверхность водной грунтовкой и грунтовками на основе эпоксидной смолы. Оставить до полного высыхания грунтовок.

Встряхнуть емкость с продуктом в течение минимум 15 секунд. Открыть емкость и вставить рекомендуемый воздушный пистолет (рекомендуемое давление воздуха: 4 - 5 бар). Применять на расстоянии 15-20 см от поверхности, в два слоя.

Рекомендуемая толщина сухой пленки составляет 350 - 400 мкм. Общая толщина покрытия не должна превышать 1 мм, а также состоять из минимум двух слоев. Закройте колпачок и почистите используемое оборудование после завершения нанесения защитного покрытия. Красить можно спустя 45 минут после нанесения защитного покрытия, а также минимум в течение 8 часов после завершения указанных работ. После того, как продукт полностью высохнет, рекомендуется применить легкую шлифовку перед непосредственным окрашиванием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Избегать осушки с помощью инфракрасных ламп: возможно образование пузырей.

### Технические данные:

**Содержание летучих органических соединений:** 2004/42/ИВ(е)(840)<570 г/л  
~0,5 м<sup>2</sup>/кг

Эффективность:

#### Защита от каменной мелочи KS403 (белый цвет):

Срок годности: 12 месяцев      Плотность: 1,43 г/см<sup>3</sup>      Цвет: белый

#### Защита от каменной мелочи KS403 (серый цвет):

Срок годности: 12 месяцев      Плотность: 1,43 г/см<sup>3</sup>      Цвет: серый

#### Защита от каменной мелочи KS403 (черный цвет):

Срок годности: 12 месяцев      Плотность: 1,43 г/см<sup>3</sup>      Цвет: черный



#### Встряхивание

в течение минимум 15 секунд



#### Распылитель

давление воздуха: от 3 до 5 бар



#### Температура применения

от 10 до 35 °C

# ЗАЩИТА ОТ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ

## OSCCAR KS 403



**Время на осушку**

можно красить спустя приблизительно 30-60 минут при температуре 20°C



**Хранить в холодном месте**