

АКРИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 4:1

OSCCAR 741 HS



Технические характеристики:

Наполнитель 4:1 имеет чрезвычайно хорошие свойства наполнения из-за своей высокой твердости. В силу хорошей текучести, нанесение всего 1-3 толстых слоев обеспечивает хорошее поведение покрытия при шлифовке. Не теряет своей прочности даже при использовании насадки диаметром 1,5-2,2 мм. Наполнитель 4:1 очень безопасен для использования, обеспечивает отличную антикоррозионную защиту и оптимальное схватывание с поверхностью даже более толстых слоев. Подходит для больших деталей кузова, покрытых полиэфирной шпатлевкой. Сухая шлифовка вручную или с помощью различных приспособлений.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Состав смеси: 4:1 по объему, добавить разбавитель для акриловых продуктов в размере 10-20%. Тщательно перемешать. Наносить с помощью распылителя с насадкой диаметром 1,5-2,2 мм, в 1-3 обычных слоя с перерывом 10 минут между слоями (при температуре 20°C).

Осушка в течение 20-45 минут при температуре 60°C (в зависимости от отвердителя).

Сухая шлифовка с зернами P320-P500, либо влажная с зернами P600-P1000.

Технические данные:

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIВ(с)(540) макс. 520

Наполнитель 741HS (белого цвета) :

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,58 г/см ³	Цвет: белый	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------

Наполнитель 741HS (черного цвета) :

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,48 г/см ³	Цвет: черный	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------------------------------

Наполнитель 741HS (серого цвета) :

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,55 г/см ³	Цвет: серый	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------

Отвердитель Н741(ускоренного действия) :

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,00 г/см ³	Цвет: бесцветный	
---------------------------	-----------------------------------	------------------	--

Отвердитель Н741(стандартный):

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,00 г/см ³	Цвет: бесцветный	
---------------------------	-----------------------------------	------------------	--

Отвердитель Н741(медленного действия):

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,00 г/см ³	Цвет: бесцветный	
---------------------------	-----------------------------------	------------------	--

Отвердитель Н741(универсальный) :

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,00 г/см ³	Цвет: бесцветный/с легким желтым оттенком	
---------------------------	-----------------------------------	---	--



Состав смеси 4:1

Наполнитель (А) 100 об.

Отвердитель (В) 25 об.

Разбавитель (С) 10-20 об.



Вязкость распыления:

25-30 секунд при температуре 20°C, воронка Форда в 4 мм
до 1-2 часов при температуре 20°C

Срок хранения после смешивания:



Распылитель

Диаметр насадки: 1,5-2,2 мм

Давление воздуха согласно рекомендациям производителя распылителя



Применение

1-3 обычных слоя

Толщина слоя: 60-80 мкм

АКРИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 4:1 OSCCAR 741 HS



	Перерыв между слоями	Толщина пленки: 60-240 мкм 10-15 минут при температуре 20°C 10-20 минут при температуре 20°C
	Время на осушку	20-30 минут при температуре 60°C, либо 3-5 часов при температуре 20°C (с использованием отвердителя ускоренного действия) 35-45 минут при температуре 60°C, либо 5-8 часов при температуре 20°C (с использованием стандартного отвердителя) 60 минут при температуре 60°C, либо 10-12 часов при температуре 20°C (с использованием отвердителя медленного действия) 35-45 минут при температуре 60°C, либо 5-8 часов при температуре 20°C (с использованием универсального отвердителя)
	Осушка инфракрасным излучением	Короткие и средние волны: 12-15 минут. Короткие и средние волны: 12-20 минут (с использованием отвердителя медленного действия)