

НАПОЛНИТЕЛЬ 4:1 УСКОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ OSCCAR 747 EF



Технические характеристики:

Наполнитель 4:1 747EF представляет собой очень быстро высыхающий наполнитель. Он очень хорошо наносится - отличное выравнивание и заполнение. Предназначен для быстрых и мелких ремонтных работ. Отлично шлифуется без применения тряпок или наждачной бумаги. Наполнитель 4:1 747EF обеспечивает антикоррозионную защиту и очень хорошую схватываемость. Сухая шлифовка вручную или с помощью различных приспособлений.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Состав смеси: 4:1. Тщательно перемешать. Наносить с помощью распылителя с насадкой диаметром 1,6-2,2 мм, в 1-3 обычных слоя с перерывом 5-7 минут между слоями (при температуре 20°C).

Осушка: 15-20 минут при температуре 60°C, 2,5-3 часа при температуре 20°C.

Сухая шлифовка с зернами P400-P500, либо влажная с зернами P600-P1000.

Технические данные:

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/II B(c)(540) < 540

Наполнитель 747EF (серого цвета):

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,46-1,48 г/см ³	Цвет: серый	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	--	-------------	--------------------------------------

Наполнитель 747EF (белого цвета):

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,51-1,53 г/см ³	Цвет: белый	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	--	-------------	--------------------------------------

Наполнитель 747EF (черного цвета):

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,42-1,44 г/см ³	Цвет: черный	Эффективность: 5,5 м ² /л
---------------------------	--	--------------	--------------------------------------

Отвердитель H747:

Срок годности: 12 месяцев	Плотность: 1,00 г/см ³	Цвет: бесцветный
---------------------------	-----------------------------------	------------------



Состав смеси 4:1

Наполнитель (A)	100 об.
Отвердитель (B)	25 об.



Вязкость

распыления:

Срок хранения
после смешивания:

25-30 секунд при температуре 20°C, воронка Форда в 4 мм
До 1 часа при температуре 20°C



Распылитель

Диаметр насадки: 1,6-2,2 мм
Давление воздуха согласно рекомендациям производителя распылителя



Применение

1-3 обычных слоя
Толщина слоя: 40-60 мкм
Толщина пленки: 40-180 мкм

НАПОЛНИТЕЛЬ 4:1 УСКОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ OSCCAR 747 EF



**Перерыв между
слоями**

5-7 минут при температуре 20°C



Время на осушку

15-20 минут при температуре 60°C, 2,5-3 часа при температуре 20°C



**Осушка
инфракрасным
излучением**

Короткие и средние волны: 12-15 минут.