

АКРИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 5:1

OSCCAR 755 UHS



Технические характеристики:

Наполнитель 5:1 755 UHS имеет чрезвычайно хорошие свойства заполнения. В силу хорошей текучести, нанесение всего 2-3 тонких слоев обеспечивает хорошее поведение покрытия при шлифовке. Не теряет своей прочности даже при использовании насадки диаметром 2,2 мм.

Наполнитель 5:1 755 UHS можно использовать вместо шпатлевки, что обеспечивает более короткий процесс восстановления, а также меньшее потребление материалов. Подходит для больших деталей кузова, покрытых полиэфирной шпатлевкой. Сухая шлифовка вручную или с помощью различных приспособлений.

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Состав смеси: 5:1. Тщательно перемешать. Для данного продукта не нужно дополнительного разбавителя. Однако, систему можно регулировать вплоть до 10 % без негативных последствий на желаемые результаты. Наносить с помощью распылителя с насадкой диаметром 1,8-2,2 мм, в 2-3 обычных слоя с перерывом 10 минут между слоями (при температуре 20°C).

Осушка в течение 45 минут при температуре 60°C.

Сухая шлифовка с зернами P320-P500, либо влажная с зернами P600-P1200.

Примечание: Не рекомендуется сушить продукт при температуре окружающей среды.

Технические данные:

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIВ(с)(540) 450

Наполнитель 755UHS :

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,50 – 1,55 г/см³ Цвет: серый Содержание твердых веществ: 72 % Эффективность: 4,5 м²/л

Отвердитель H755:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,00 г/см³ Цвет: бесцветный



Состав смеси 5:1

Наполнитель (А) 100 об.

Отвердитель (В) 20 об.

Срок хранения после смешивания: до 45 минут при температуре 20°C



Вязкость распыления: 48-52 секунды при температуре 20°C, воронка Форда в 4 мм



Распылитель

Диаметр насадки: 1,8-2,2 мм

Давление воздуха согласно рекомендациям производителя распылителя



Применение

2-3 обычных слоя

Толщина слоя: 70-80 мкм

Толщина пленки: 140-240 мкм



Перерыв между слоями

10 минут при температуре 20°C



Время на осушку

45 минут при температуре 60°C

АКРИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 5:1 OSCCAR 755 UHS



Осушка
инфракрасным
излучением

Короткие и средние волны: 12-15 минут.